三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail ： info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http ：//www.sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINTT SANSEI PAINT

一時防錆金ニス

Ⅰ．特徴

1)ラッカー系の一時防錆塗料であり、乾燥が速い。
2)低粘度であり、作業性に優れる。
3)安価なシンナーで希釈でき、経済的である。

Ⅱ．性状

不揮発分	１５％
粘　　度	１５秒　　（２０℃　岩田カップ　NK-2）
比　　重	０．９３　（２０℃　比重カップ）
外観色調	レモンイエロー
乾燥時間	指触乾燥：５分（２０℃　膜厚：３０μｍ）

Ⅲ．塗膜性能

クロスカット	１００／１００
屈 曲 性	１０mm棒合格
耐衝撃性	デュポン式　５００ｇ×１０ｃｍ
耐 水 性	異常無し（２０℃　水道水　７日間）

Ⅳ．成分

合成樹脂	１５．３
芳香族炭化水素系溶剤	３９．６
ケトン系溶剤	４．９
アルコール系溶剤	１０．２
エステル系溶剤	２６．７
添加剤(植物油)	２．９
染料	０．４
	１００．０％

Ⅴ．使用方法

表面処理：被塗物表面の錆、油、水分、ゴミ等の汚れを落とす
塗装方法：スプレー、刷毛、ディッピング
希釈量　：スプレー：ラッカーシンナーで20～30%希釈して下さい。
　　刷毛塗り：原液、もしくは、ラッカーシンナーで10～20%希釈。

Ⅵ．分類

消防法による分類　　：第４類　第１石油類
有機溶剤等中毒予防規則による分類：第２種有機溶剤含有