

三精塗料工業株式会社

SANSEL PAINT SANSE

[¥S7J01]

黒ワニス

黒ワニスは、ビチューメンを主成分として、これを溶剤に溶解したものであり、 化学的には非パラフィン系炭化水素を重合或は縮合反応を起こさせた、いわゆる アスファルトが主体の塗料です。

用途としては、鎖、グレージング、マンホールなどの鉄製品の防錆に使用されています。

性状

粘度 7~10 ポイズ (ストマー粘度計) 120±20秒 (岩田カップ NK2) 比重 0.95±0.02 (25℃)

比重0.95±0.02(25℃)不揮発分59±2 %(JIS-K5411)作業性刷毛塗り作業に支障が無いこと石油ベンジン希釈性希釈性が充分であること

乾燥時間 3 時間以内 引火点 32 °C 発火点 400 °C 荷姿 15 kg

成分表

アスファルト系樹脂	45.2%
特殊変性アスファルト樹脂	1 1.8 %
芳香族炭化水素系溶剤	13.8%
脂肪族炭化水素系溶剤	28.2%
添加剤	1.0 %
合計	100.0 %

第4類 第2石油類

労働安全衛生法による表示 第2種有機溶剤含有物

<u>注意事項</u>

作業場は通気を良くして下さい

【¥技術資料一式.jtdc】